

IDEAL-BOND

Primer d'aggancio cementizio

APPLICAZIONI

IDEAL-BOND è un formulato cementizio pronto all'uso ideale per riprese di getto su calcestruzzo asciutto. IDEAL-BOND è ideale per pastine a riporto, ripristini, pavimentazioni a basso spessore. Il prodotto è consigliato per uso sia interno che esterno.

PROPRIETA'

- Ottima adesione sui supporti di calcestruzzo
- il prodotto è di colore rossastro per un migliore controllo visivo
- a differenza dei collanti epossidici non "scalda", è quindi ideale per "pastine" a basso spessore
- impermeabile all'acqua, ideale per ambienti umidi;
- non contiene cloruro
- ottimo collante, permette la traspirazione del sottofondo è quindi utilizzabile "senza barriera al vapore"

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il sottofondo in calcestruzzo deve avere una resistenza alla compressione di min 25 N/mm^2 , deve essere pretrattata previa fresatura, pallinatura o lavaggio ad alta pressione ecc. Per una perfetta adesione, la superficie non deve presentare crepe, deve essere preparata in modo uniforme, senza macchie di boiaccia, polvere o altre particelle, olii, grassi o altre contaminazioni, deve essere ruvida e porosa. La resistenza allo strappo della superficie deve essere di almeno $1,5 \text{ N/mm}^2$.

La superficie deve essere abbondantemente bagnata un giorno prima della messa in opera, evitando di lasciare delle pozze d'acqua. Questa operazione è fondamentale perché nel momento della posa di IDEAL-BOND, il fondo non assorba troppo in fretta l'acqua d'impasto.

MIXING

Per un sacco di 25 kg. di IDEAL-BOND aggiungere circa 5,5 litri d'acqua e mescolare per circa 3 minuti con un agitatore a bassa velocità fino a quando non si raggiunge una consistenza plastica. Non utilizzare materiale troppo umidi. Applicare IDEAL-BOND mediante una scopa a setole dure. Lo spessore consigliato è 1-2 mm. La superficie deve essere umida non bagnata.

Una volta steso IDEAL-BOND, applicare immediatamente "fresco su fresco" la pastina per evitare rapide essiccazioni del primer. Nel caso IDEAL-BOND si asciughi troppo in fretta, è necessario applicare un'altra mano di prodotto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il consumo al mq. dipende dalla porosità del fondo e può variare da 1,4 a 1,8 kg/m².

TEMPERATURA MINIMA DI LAVORAZIONE
TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE

maggiore 5°C
maggiore 5°C

Giunti

I giunti esistenti devono essere rispettati e quindi vanno riportati anche sulla nuova pavimentazione "incollata". Il taglio dei giunti deve avvenire quanto prima per evitare fessurazioni dovute al ritiro.

CONFEZIONE

Sacchi di carta speciale da 25 kg
Conservare in luogo asciutto, come se fosse cemento.
Durata: 6 mesi dall'acquisto

AVVERTENZE

Questo prodotto contiene cemento e fa reazione con acqua/umidità alcalina. Quindi è meglio proteggere occhi e mani; in caso di contatto inavvertito consultare un medico.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0448 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 00